Produktdatenblatt

AC6600 RELEASE GRUNDIERUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Arturo AC6600 Release Grundierung ist eine 2-Komponenten-Dispersionsgrundierung zur Verwendung in ReleaseFloor Systemen (2-C, AC)

ANWENDUNG***

Geeignet als ablösbare Grundierung unter Arturo PU2030, PU2050 oder Mistral Bodenbeschichtungen. Arturo AC6600 / Release Grundierung sorgt dafür, dass die Bodenbeschichtung trotz einer ausreichend starken Haftung nahezu rückstandsfrei entfernt werden kann. Die Bodenbeschichtung kann dann als Rohstoff für neue Arturo Bodenbeschichtungen wiederverwendet werden.

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Ablösbare Grundierung
- Trägt zur Kreislaufwirtschaft bei
- Systemkomponente in ablösbare Bodenbeschichtung
- Schaffung von recycelbaren Bodenbeschichtungssystemen
- AgBB-zertifiziert

PRODUKTVORTEILE/EIGENSCHAFTEN:

Dank der einzigartigen und innovativen Eigenschaften der Grundierung können die Arturo PU2030, Mistral und PU2050 Bodenbeschichtungen ablös- und wiederverwendbar aufgetragen werden. So trägt die Grundierung zu einer Kreislaufwirtschaft bei. Nach der Entsorgung kann die Bodenbeschichtung als Rohstoff für neue Arturo Bodenbeschichtungssystemen recycelt werden.

PRÜFUNGEN / ZULASSUNGEN

- Geprüft im System gemäß AgBB in verschiedenen Arturo PU-Bodensystemen. Enthält das DIBt Gutachten (siehe Abschnitt "DIBt Gutachten").



PRODUKTDATEN

Gebindeart	Set: A + B = 5 kg / A = 4,5 kg + B = 0,5 kg
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate

TECHNISCHE DATEN

Dichte gemischtes Produkt	1,06
Gewicht	5 kg
Verbrauch	Ca. 90 - 120 g/m²
Abbindezeit / Aushärtung	Ca. 16 Stunden**
Mischungsverhältnis	9 Gewichtsteile Komp. A 1 Gewichtsteil Komp. B
Verarbeitungszeit / Topfzeit	Ca. 1 Stunde**
Staubtrocken	Nach ca. 1 Stunde**
Begehbar	Ca. 2-4 Stunden**
Überarbeitbar	Ca. 16 Stunden**
Frostbeständigkeit	Nein
Viskosität (23°C)	2106

Emissionsarm

Für Fußboden-heizung geeignet

Einsetzbar bei Renovierungen

AC6600 RELEASE GRUNDIERUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Der Untergrund muss druck- und formstabil, dauerhaft trocken, sauber und frei von Rissen und haftungsmindernden Substanzen sein.

Der Untergrund muss gespachtelt sein, vorzugsweise mit UZIN NC 570 oder UZIN NC 580 Fusiontec.

Für andere Untergründe fragen Sie bitte Ihren Gebietsleiter.

SYSTEMAUFBAU

System:

Vorbehandlung des Untergrunds
Grundierung (je nach Untergrund)

UZIN NC 580 Fusiontec Spachtelmasse
Grundierung/Kratzspachtelung
Arturo AC6600 / Release Grundierung
Arturo PU6030 / Release Kratzspachtelung

(falls erforderlich)

Bodenbeschichtung

Arturo PU2030, PU2050 oder Mistral Bodenbeschichtung

Transparente/farbige Versiegelungen

Arturo PU-Versiegelungen

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Mindesttemperatur des Untergrunds: 10 °C und 3 °C über dem Taupunkt.
Raum- und Verarbeitungstemperatur:

Minimum: + 15 °C.

Maximal: + 30 °C.

Optimal: + 20 °C.

Maximale relative Luftfeuchtigkeit (R.L.F.): 80%.
Diese Bedingungen gelten sowohl für die Verarbeitung als auch für die Trocknung des Produkts.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Komponente A in einen sauberen Arbeitseimer gießen. Dann die Komponente B zugeben und ca. 1 Minute lang mechanisch mischen, bis eine homogene Masse entstanden ist.
Das gemischte Material aus dem Arbeitseimer mit einer Mikrofaserrolle auftragen. Um die Grundierung auch an erhabenen Stellen wie Wänden oder festen Möbeln aufzutragen, verwenden Sie einen Flachpinsel. Achten Sie auf eine vollständige, gleichmäßige Verteilung der Grundierung. Vermeiden Sie Pfützenbildung, eine dicke Schicht Grundierung ergibt eine elastische, plastische Schicht. Der Verbrauch liegt bei ca. 90 - 120 g/m².

Lassen Sie die Grundierung gut trocknen, bevor Sie die nächste Schicht auftragen.

DIBT GUTACHTEN

DIBt-Gutachten NR. G-156-19-0005 zur Beurteilung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zum Gesundheitsschutz (ABG) gemäß MVVTB 2019/1, Anlage 8, bei der Verlegung von Bodensystemen „Arturo PU“.

LAGERFÄHIGKEIT

Nur in der Originalverpackung an einem kühlen (frostfreien), trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Lassen Sie beide Komponenten vor der Verarbeitung mindestens 24 Stunden akklimatisieren.

REINIGUNG UND PFLEGE

Zum Entfernen von noch frischen Verunreinigungen sind die Arturo Reinigungstücher von Uzin Utz Nederland bv geeignet. Für mehr Informationen lesen Sie bitte die betreffende Reinigungsempfehlung.

DATENBASIS

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben bezüglich technischer Daten, Maße und Angaben beruhen auf Labortests. In der Praxis können diese Daten aufgrund von nicht vorhersehbaren Gegebenheiten außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

RECHTEHINWEIS

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Daten zur Verwendung / Verarbeitung dieses Produkts beruhen auf unseren Erfahrungswerten unter Normalbedingungen unter sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund nicht vorhersehbarer Einflüsse bezüglich Arbeitsbedingungen, Untergründen und Materialien kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus dem Inhalt dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, es wurde von unserer Seite vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Für diesen Fall hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle zur Beurteilung erforderlichen Informationen für eine sachgerechte und erfolgversprechende Beurteilung rechtzeitig und vollständig an uns weitergeleitet hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für eine vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen in den Technischen Merkblättern bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gilt das jeweils gültige / aktuelle Technische Merkblatt, das von uns angefordert bzw. unter www.arturoflooring.de heruntergeladen werden kann Darüber hinaus gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE D2 - Lösemittelarm. Nicht entzündlich. Komp. A: Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Komp. B: Verursacht schwere

Uzin Utz Nederland bv arbeitet mit dem Qualitätssicherungssystem gemäß NEN-EN ISO-9001/14001 und ist vom TÜV Nederland QA zertifiziert. Dies bedeutet, dass Lieferungen in Übereinstimmung mit den für dieses System erstellten Produkt- und Prozessspezifikationen erfolgen und die gelieferten Produkte sowie Dienstleistungen der in diesen technischen Spezifikationen festgelegten Beschreibung entsprechen. Da Uzin Utz Nederland bv keinen Einfluss darauf hat, wie und unter welchen Bedingungen die Produkte verarbeitet werden, ist jegliche Haftung für Schäden, die durch die Verarbeitung der Produkte entstehen, ausgeschlossen. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblatts verlieren alle bisher veröffentlichten Datenblätter zu diesem Produkt ihre Gültigkeit. © Uzin Utz Nederland bv. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und/oder die Vervielfältigung dieser Publikation, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche Genehmigung von Uzin Utz Nederland bv nicht gestattet. | 10.2026

Augenreizung. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Bei der Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen sowie Hautschutzcreme verwenden.

ENTSORGUNG

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit nicht ausgehärtetem Restinhalt sowie nicht ausgehärtete Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall. Produktreste daher sammeln, beide Komponenten mischen, erhärten lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

* Bei 20 °C, 65% relativer Luftfeuchte.

** Große Temperaturschwankungen und -unterschiede vermeiden, dies kann zu einem Temperaturschock führen was negativen Einfluss auf das Endergebnis hat.

*** Für Aufenthaltsräume müssen Systeme mit AgBB Zertifizierung eingesetzt werden.

Uzin Utz Nederland bv arbeitet mit dem Qualitätssicherungssystem gemäß NEN-EN ISO-9001/14001 und ist vom TÜV Nederland QA zertifiziert. Dies bedeutet, dass Lieferungen in Übereinstimmung mit den für dieses System erstellten Produkt- und Prozessspezifikationen erfolgen und die gelieferten Produkte sowie Dienstleistungen der in diesen technischen Spezifikationen festgelegten Beschreibung entsprechen. Da Uzin Utz Nederland bv keinen Einfluss darauf hat, wie und unter welchen Bedingungen die Produkte verarbeitet werden, ist jegliche Haftung für Schäden, die durch die Verarbeitung der Produkte entstehen, ausgeschlossen. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblatts verlieren alle bisher veröffentlichten Datenblätter zu diesem Produkt ihre Gültigkeit. © Uzin Utz Nederland bv. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und/oder die Vervielfältigung dieser Publikation, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche Genehmigung von Uzin Utz Nederland bv nicht gestattet. | 10.2026