

RUTSCHHEMMUNG (R-WERTE)

Rutschhemmungsklassen Arturo Bodensysteme und Produkte (geprüft gemäß DIN 51130 und BGR 181 Bewertungsgruppen)					
Systeme/Produkte	R9	R10	R11	R12	Verdrängungsraum
Farbige/transparente Versiegelungen					
Arturo EP3900/3910 Versiegelung					
1. Arturo EP3900 Versiegelung völlig Abgesand mit Arturo Sand (0,6 - 1,2 mm) 2. Arturo EP3900 Versiegelung				X	V8
1. Arturo EP3900 Versiegelung völlig Abgesand mit Arturo Sand (0,3 - 0,8 mm) 2. Arturo EP3900 Versiegelung			X		V4
1. Arturo EP Verlaufbeschichtung 2. Arturo EP3910 Versiegelung		X			
1. Arturo EP3900 Versiegelung 2. Arturo EP3900 Versiegelung + 10% Arturo Ballotini (180-300 µm)		X			
Arturo EP3950 Versiegelung					
1. Arturo EP Verlaufbeschichtung 2. Arturo EP3950 Versiegelung + 30% Arturo Ballotini (180-300 µm)		X			
1. Arturo EP Grundierung 2. Arturo Kratzspachtel abgesandet mit (farbig) Quarzsand (0,4 - 0,8 mm) 3. Arturo EP3950 Versiegelung			X		V4
Arturo EP3010 Versiegelung					
1. Arturo EP3010 Versiegelung 2. Arturo EP3010 Versiegelung	X				
1. Arturo EP3010 Versiegelung 2. Arturo EP3010 Versiegelung + 5% Ballotini (75 – 150 µm)		X			
1. Arturo EP Grundierung 2. Arturo EP3010 Versiegelung + 5% Ballotini (180 – 300 µm) 3. Arturo EP3010 Versiegelung		X			
1. Arturo EP3010 Versiegelung 2. Arturo EP3010 Versiegelung, Antirutsch			X		
1. Arturo EP Grundierung 2. Arturo Kratzspachtel, völlig Abgesand mit Arturo Sand (0,3 - 0,8 mm) 3. Arturo EP3010 Versiegelung 4. Arturo EP3010 Versiegelung				X	V4
Arturo EP3280 Strukturversiegelung					
1. Arturo EP Verlaufbeschichtung 2. Arturo EP3280 Strukturversiegelung + 10% Quarzsand 0,1-0,5 mm	X				

RUTSCHHEMMUNG (R-WERTE)

Systeme/Produkte	R9	R10	R11	R12	Verdrängungsraum
Arturo EP7600 Versiegelung					
1. Arturo EP Grundierung 2. Arturo EP Kratzspachtel 3. Arturo Verlaufbeschichtung 4. Arturo EP7600 Versiegelung + 5% Ballotini (75 – 150 µm) 5. Arturo EP7600 Versiegelung		X			
1. Arturo EP Grundierung 2. Arturo EP Kratzspachtel 3. Arturo Verlaufbeschichtung 4. Arturo EP7600 Versiegelung	X				
Arturo PAS7790 Versiegelung					
1. Arturo EP Grundierung 2. Arturo Kratzspachtel völlig abgesandet mit (farbig) Quarzsand (0,4 - 0,8 mm) 3. Arturo PAS7790 Versiegelung			X		V6
1. Arturo PAS3790 Versiegelung 2. Arturo PAS7790 Versiegelung + 10% Ballotini (180 – 300 µm)		X			
Arturo PAS3790 Versiegelung					
1. Arturo PAS3790 Versiegelung 2. Arturo PAS3790 Versiegelung + 7,5% Arturo Sand 0,1 – 0,3 mm	X				
1. Arturo PAS3790 Versiegelung, absanden mit Arturo Sand (0,3 - 0,8 mm) 2. Arturo PAS3790 Versiegelung			X		V4

RUTSCHHEMMUNG (R-WERTE)

Systeme/Produkte	R9	R10	R11	R12	Verdrängungsraum
Epoxid Verlaufbeschichtungssysteme					
Arturo EP2580 Dünn-/Verlaufbeschichtung					
1. Arturo EP Grundierung 2. Arturo EP Kratzspachtel 3. Arturo EP2580 Verlaufbeschichtung(gefüllt mit max. 60% Arturo Sand 0,1-0,3 mm) + Arturo Mattierungsmittel ca. 30 g/m ²		X			
1. Arturo EP Grundierung 2. Arturo EP Kratzspachtel 3. Arturo EP2580 Versiegelung völlig abgesandet mit Arturo Sand 0,3 - 0,8 mm 4. Arturo EP2580 Versiegelung			X		
1. Arturo EP Grundierung 2. Arturo EP Kratzspachtel 3. Arturo EP2580 Versiegelung völlig abgesandet mit Arturo Sand 0,6 - 1,2 mm 4. Arturo EP2580 Versiegelung			X		V6
Arturo EP2500 Verlaufbeschichtung					
1. Arturo EP Grundierung 2. Arturo EP Kratzspachtel 3. Arturo EP2500 Verlaufbeschichtung + Arturo Matterierungsmittel ca. 30 g/m ²		X			

RUTSCHHEMMUNG (R-WERTE)

Systeme/Produkte	R9	R10	R11	R12	Barfußbereiche
Polyurethan Verlaufsbeschichtungssysteme					
Arturo PU7310 Versiegelung					
1. Arturo Verlaufsbeschichtung 2. Arturo PU7310 Versiegelung 3. Arturo PU7310 Versiegelung	X				
1. Arturo Verlaufsbeschichtung 2. Arturo PU3320 Versiegelung + 5% Ballotini (75 - 150 µm) 3. Arturo PU7310 Versiegelung		X			
1. Arturo Verlaufsbeschichtung 2. Arturo PU3320 Versiegelung 3. Arturo PU7310 Versiegelung + 5% Ballotini (75 - 150 µm) 4. Arturo PU7310 Versiegelung		X			
1. Arturo Verlaufsbeschichtung 2. Arturo PU7310 Versiegelung + 5% Ballotini (75 - 150 µm) 3. Arturo PU7310 Versiegelung		X			
1. Arturo Verlaufsbeschichtung 2. Arturo PU3320 Versiegelung 3. Arturo PU7310 Versiegelung + 8% Ballotini (75 - 150 µm) 4. Arturo PU7310 Versiegelung		X			A
1. Arturo Verlaufsbeschichtung 2. Arturo PU3320 Versiegelung 3. Arturo PU7310 Versiegelung 4. Arturo PU7310 Versiegelung + 8% Ballotini (75 - 150 µm) (nur für leichte belastungen geeignet)				X	B
1. Arturo Verlaufsbeschichtung 2. Arturo PU7310 Versiegelung + 2,75% Standard Antirutschgranulat 3. Arturo PU7310 Versiegelung		X			
Arturo PU7320 Versiegelung					
1. Arturo Verlaufsbeschichtung 2. Arturo PU7320 Versiegelung + 5% Ballotini (75 – 150 µm) 3. Arturo PU7320 Versiegelung	X				
1. Arturo Verlaufsbeschichtung 2. Arturo PU7320 Versiegelung 3. Arturo PU7320 Versiegelung + 8% Ballotini (75 – 150 µm) (nur für leichte belastungen geeignet)			X		

RUTSCHHEMMUNG (R-WERTE)

Systeme/Produkte	R9	R10	R11	R12	Barfußbereiche
Arturo PU3320 Versiegelung					
1. Arturo Versiegelung					
2. Arturo PU3320 Versiegelung	X				
3. Arturo PU3320 Versiegelung					
1. Arturo EP Grundierung					
2. Arturo EP Kratzspachtel					
3. Arturo PU Verlaufbeschichtung					
4. Arturo PU3320	X				
Arturo PU7750 Versiegelung					
1. Arturo Verlaufbeschichtung					
2. Arturo PU7750 Versiegelung anitrutsch + Standard Antirutschgranulat				X	
3. Arturo PU7750 Versiegelung					
1. Arturo Verlaufbeschichtung					
2. Arturo PU3320 Versiegelung					
3. Arturo PU7750 Versiegelung				X	
4. Arturo PU7750 Versiegelung antirutsch + 8% Ballotini (75 – 150 µm)					
1. Arturo Verlaufbeschichtung					
2. Arturo PU7750 Versiegelung antirutsch + 5% Ballotini (75 – 150 µm)				X	
3. Arturo PU7750 Versiegelung					
1. Arturo EP Grundierung					
2. Arturo EP Kratzspachtel					
3. Arturo Verlaufbeschichtung					
4. Arturo PU7750 Versiegelung	X				
5. Arturo PU7750 Versiegelung					

RUTSCHHEMMUNG (R-WERTE)

Systeme/Produkte	R9	R10	R11	R12	Verdrängungsraum
Elektrisch ableitfähige Verlaufbeschichtungssysteme					
Arturo EP2490 Verlaufbeschichtung					
1. Arturo EP Grundierung 2. Arturo EP Kratzspachtel 3. Arturo EP6400 Grundierung, Elektrisch ableitfähig+ Kupferband 4. Arturo EP2490 Verlaufbeschichtung, Elektrisch ableitfähig 5. Arturo EP2490 Verlaufbeschichtung als Versiegelung, Elektrisch ableitfähig		X			
Arturo EP3400 Versiegelung					
1. Arturo EP Grundierung 2. Arturo EP Kratzspachtel 3. Arturo EP6400 Grundierung, Elektrisch ableitfähig+ Kupferband 4. Arturo EP2490 Verlaufbeschichtung, Elektrisch ableitfähig 5. Arturo EP3400 Versiegelung, Elektrisch ableitfähig + 5% Siliziumkarbid (F60)		X			

Uzin Utz Nederland bv arbeitet mit dem Qualitätssicherungssystem gemäß NEN-EN ISO-9001/14001 und ist vom TÜV Nederland QA zertifiziert. Dies bedeutet, dass Lieferungen in Übereinstimmung mit den für dieses System erstellten Produkt- und Prozessspezifikationen erfolgen und die gelieferten Produkte sowie Dienstleistungen der in diesen technischen Spezifikationen festgelegten Beschreibung entsprechen. Da Uzin Utz Nederland bv keinen Einfluss darauf hat, wie und unter welchen Bedingungen die Produkte verarbeitet werden, ist jegliche Haftung für Schäden, die durch die Verarbeitung der Produkte entstehen, ausgeschlossen. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblatts verlieren alle bisher veröffentlichten Datenblätter zu diesem Produkt ihre Gültigkeit. © Uzin Utz Nederland bv. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und/oder die Vervielfältigung dieser Publikation, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche Genehmigung von Uzin Utz Nederland bv nicht gestattet.

Arturo | A brand of Uzin Utz

DE | Uzin Utz Nederland bv | Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen | Telefon +49 1805 229638 | E-Mail info@arturoflooring.de | Internet www.arturoflooring.de